Epolyglas

Desmoldante VR-35

CERAS DE CALIDAD

HOJA TECNICA

EMULSION DE CERA VR - 35

Para el desmoldeo de piezas de poliuretano, de piezas de metal (aluminio), de piezas de plástico reforzado con fibra de vidrio, de piezas de hule, piezas de silicón, etc.

En donde la temperatura de los moldes excede los 90 - 100 ° C. Aplicar la emulsión VR – 35 por medio de un espreado o con brocha directamente a los moldes. Dejar secar para que se forme la película de la cera.

La adicción del 10 al 20 % de la emulsión de cera VR – 35 a pulimentos para pisos aumenta notoriamente la resistencia a marcas de calzado por tráfico constante sin afectar la propiedad anti - derrapante. La emulsión proporciona una película auto – brillante.

DATOS TECNICOS

Presentación	líquido transparente ligeramente amarillento
Contenido de sólidos	32 - 36 %
Valor PH	9.0 +/- 0.5
Densidad a 20 °C	aprox. 1
Sistema de emulsificación	no iónico
Punto de goteo de los sólidos	aprox. 126 °C
Embalaje	Desde porrón de 20 Kg.
Almacenamiento	Proteger contra congelamiento
Olor	Suave

Todas las declaraciones, informes y datos que aquí se dan como correctos y confiables pero se presentan sin garantía, seguridad o responsabilidad de ninguna clase, expresa o tácita. Las declaraciones o sugerencias que se dan para el uso probable de nuestros productos se hacen sin garantía o seguridad de que tales usos estén libres de infracciones de patentes, y no son recomendaciones para infringir ninguna patente. El usuario no deberá asumir que todas las medidas de seguridad quedan indicadas, o de que no haya necesidad de otras medidas.

Nota: Epolyglas emite la presente ficha y el resultado dependerá de la práctica, cuidados y experiencia de quien la utiliza.

Elaboración: marzo 2018

En Epolyglas estamos para atenderle.
Tel 55465675 57054836 57054961 ventas1@epolyglas.com www.epolyglas.com